



المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية
CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIKES ET ELECTRIQUES

RAPPORT N° : IAT 240-b -complément / 2018

DATE D'EMISSION : 05 / 04 / 2018

CODE PROJET : A303 18 028

ESSAIS SUR DES CONDUITS LISSES
GRIS DE REFERENCE 13
RAPPORT COMPLEMENTAIRE

Client : STE COMPTOIR SFAXIEN DE PLASTIQUE
Entreprise : STE COMPTOIR SFAXIEN DE PLASTIQUE
Adresse : SFAX

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et sauf accord écrit par le CETIME.

Réalisé par : Responsable technique de l'unité Appareillages Basse Tension Nawel BEN MARZOUK	Vérifié et approuvé par : Le Coordinateur du Pôle des Compétences Electriques Hamadi TRIGUI
---	--

Page 4/ 6

REF : FQ-LABOS/RE-001 REV : 07

PERIODE (S) DES ESSAIS : Du 01 / 04 / 2018 au 05 / 04 / 2018

ECHANTILLON SOUMIS AUX ESSAIS :

Date de réception : 26 /03/2018

Livré par : STE CSP

Nature : conduits gris lisses

Description : conduits gris lisses de référence 13

Référence interne CETIME : 26031801 b

Stockage des échantillons avant élimination : un an

CONDITIONS D'ESSAIS :

- Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques des échantillons soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.
- L'échantillon soumis aux essais relève de la responsabilité du demandeur.


Méthode d'essai : Normes de référence

- NT 87.169 - 1 (2010) idq EN 61386 - 1 (2008)
- NT 87.169 - 21 (2007) idq EN 61386 - 21(2004)
- NT 87.169 - 21 (2007) /A11 idq EN 61386 - 21(2004)/A11 (2010)

RESULTATS DES ESSAIS

IDENTIFICATION :

Les conduits présentés à l'essai sont des conduits gris lisses



10	PROPRIETES MECANIQUES		
Clause No.	Prescription	Résultat	Conformité
10	Essai d'écrasement	VOIR TABLEAU 1	c

TABLEAU 1 : ESSAI D'ECRASEMENT

	Prescription de la norme	Condition d'essai
Nombre d'échantillons	3	3
Longueur des échantillons	200 ± 5 mm	200 mm
code de classification	---	1
Contraintes mécaniques	très légère	très légère
Température d'essai	23 ± 2°C	23,5 °C
force de compression	125 N + 4 %	127N
Vitesse de compression	***	25 mm/min.
Durée d'application de la force de compression	(60 ± 2) s	61.5 s

- Immédiatement après la fin de cette période de conditionnement, les échantillons sont placés sur un support plan en acier, et une pièce intermédiaire en acier est placée au milieu de l'échantillon.
- On applique sur l'échantillon de une force de 125 N (conduits de contraintes mécaniques très légère).
- Après une minute de l'application de cette force, on mesure le diamètre extérieur de l'échantillon à l'endroit de la déformation, la force étant maintenue.

	Mesures		
	Echantillon 1 mm	Echantillon 2 mm	Echantillon 3 mm
Diamètre initial	20.73	20.68	20.72
Diamètre après déformation	14,33	14,82	14,99
La différence moyenne entre le diamètre initial et le diamètre de l'échantillon déformé : Δi	30.87%	28,33%	27,65%
Prescription de la norme	25 % $\leq \Delta i \leq$ 50%		

- Ensuite on retire la force ainsi que la pièce intermédiaire et, 15 min s après cette opération, on mesure le diamètre extérieur de l'échantillon à l'endroit de la déformation, La différence entre le diamètre initial et le diamètre de l'échantillon déformé doit être inférieur à 10 %.

	Mesures		
	Echantillon 1 mm	Echantillon 2 mm	Echantillon 3 mm
Diamètre initial	20.73	20.68	20.72
Diamètre après déformation	19,25	19,11	19,08
La différence moyenne entre le diamètre initial et le diamètre de l'échantillon déformé : Δi	7,13%	7,59%	7,91%
Prescription de la norme	$\Delta i \leq 10 \%$		

CONCLUSION :

Les résultats de l'essai d'écrasement effectué sur les échantillons de conduits lisses de référence 13 sont jugés conformes aux normes citées en références .

« Fin du rapport »

LES INTERVENANTS:

Nawel BEN MARZOUK	Kais BEN NCIR
